

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W028295

第 1 页 共 8 页

检 测 报 告

样品名称	学生校服（冬装背心）		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	徐汇区汇师小学		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海乔安服饰有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	2件
样品状态/描述	无异常/ 藏青拼米色背心 红色拼米色背心		委托样品送到日期	2026-08-10
检测依据/判定依据	GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 29862-2013 GB 31701-2015			
检测日期	2026-08-10 至		2026-08-15	
检测结论	所检项目符合标准GB/T 31888-2015要求。详见检测结果汇总表 (盖章) 签发日期 2026-08-15			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

张虹

编制

戴玉芳

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028295

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量 (藏青色梭织面料)		%	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
2	纤维含量 (红色梭织面料)		%	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
3	纤维含量 (米色梭织配料)		%	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
4	纤维含量 (灰色梭织里料)		%	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
5	纤维含量 (填充物)		%	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
6	接缝强力 (藏青色拼米色背心)	面料	N	/	/	/
		里料	N	/	/	/
7	燃烧性能 (藏青色梭织面料)	燃烧等级（洗前）	/	/	/	/
		燃烧等级（洗后）	/	/	/	/
8	燃烧性能 (红色梭织面料)	燃烧状态	/	/	/	/
		燃烧等级（洗前）	/	/	/	/
		燃烧等级（洗后）	/	/	/	/
9	胀破强力 (藏青色梭织面料)		kPa	/	/	/
10	胀破强力 (红色梭织面料)		kPa	/	/	/
11	顶破强力 (藏青色梭织面料)		N	/	/	/
12	顶破强力 (红色梭织面料)		N	/	/	/
13	起毛起球 (藏青色梭织面料)		级	≥3-4	4-5	符合
14	起毛起球 (红色梭织面料)		级	≥3-4	4-5	符合
15	接缝处纱线滑移 (藏青色拼米色背心)		mm	/	/	/
16	婴幼儿及儿童服装的绳带要求 (藏青色拼米色背心)		/	符合标准规定	符合标准规定	符合
17	锐利尖端与锐利边缘 (藏青色拼米色背心)		/	不应存在	不存在	符合
18	断裂强力 (藏青色梭织面料)	经向	N	≥200	360	符合
		纬向	N	≥200	260	符合

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W028295

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
19	断裂强力 (红色梭织面料)	经向	N	≥200	360	符合
		纬向	N	≥200	270	符合
20	异味 (藏青色拼米色背心)		/	无	无	符合
21	pH值 (藏青色梭织面料)		/	4.0~8.5	6.4	符合
22	pH值 (红色梭织面料)		/	4.0~8.5	6.4	符合
23	pH值 (米色梭织配料)		/	4.0~8.5	6.3	符合
24	pH值 (灰色梭织里料)		/	4.0~8.5	6.4	符合
25	pH值 (填充物)		/	4.0~8.5	6.2	符合
26	甲醛含量 (藏青色梭织面料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
27	甲醛含量 (红色梭织面料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
28	甲醛含量 (米色梭织配料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
29	甲醛含量 (灰色梭织里料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
30	甲醛含量 (填充物)		mg/kg	≤75	未检出	符合
31	可分解致癌芳香胺染料 (藏青色梭织面料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第7页)	符合
32	可分解致癌芳香胺染料 (红色梭织面料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第7页)	符合
33	可分解致癌芳香胺染料 (米色梭织配料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第7页)	符合
34	可分解致癌芳香胺染料 (灰色梭织里料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第7页)	符合
35	可分解致癌芳香胺染料 (填充物)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第7页)	符合
36	耐水色牢度 (藏青色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
37	耐水色牢度 (红色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028295

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
38	耐水色牢度 (米色梭织配料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
39	耐水色牢度 (灰色梭织里料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
40	耐酸汗渍色牢度 (藏青色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
41	耐酸汗渍色牢度 (红色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
42	耐酸汗渍色牢度 (米色梭织配料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
43	耐酸汗渍色牢度 (灰色梭织里料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
44	耐碱汗渍色牢度 (藏青色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
45	耐碱汗渍色牢度 (红色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
46	耐碱汗渍色牢度 (米色梭织配料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
47	耐碱汗渍色牢度 (灰色梭织里料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028295

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
48	耐摩擦色牢度 (藏青色梭织面料)	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
49	耐摩擦色牢度 (红色梭织面料)	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合
50	耐摩擦色牢度 (米色梭织配料)	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合
51	耐摩擦色牢度 (灰色梭织里料)	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合
52	耐皂洗色牢度 (藏青色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
53	耐皂洗色牢度 (红色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
54	耐皂洗色牢度 (灰色梭织里料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
55	耐光色牢度 (藏青色梭织面料)		级	≥4	4	符合
56	耐光色牢度 (红色梭织面料)		级	≥4	4	符合
57	耐光、汗复合色牢度 (藏青色梭织面料)	酸性	级	/	/	/
		碱性	级	/	/	/

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

按照GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种致癌芳香胺

检测结果如下:

序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)	序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出	14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出	15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出	16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	