

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W028296

第 1 页 共 7 页



检 测 报 告

样品名称	学生校服（冬装外套）		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	徐汇区汇师小学		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海乔安服饰有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	2套
样品状态/描述	无异常/ 灰屏藏青上衣+裤子 灰拼红上衣+裤子		委托样品送到日期	2026-08-10
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-08-10 至		2026-08-14	
检测结论	所检项目符合标准GB/T 31888-2015要求。详见检测结果汇总表 (盖章) 签发日期 2026-08-14			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

牟晓菲

编制

杨妃妃

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W028296

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量 (灰色梭织面料)		%	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
2	纤维含量 (红色梭织配料)		%	锦纶 100	锦纶 100	符合
3	纤维含量 (藏青色梭织配料)		%	锦纶 100	锦纶 100	符合
4	纤维含量 (灰色梭织里料)		%	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
5	接缝强力 (灰拼藏青色上衣)	面料	N	≥140	后袖窿缝：500	符合
		里料	N	≥80	后袖窿缝：220	符合
6	接缝强力 (灰拼藏青色裤子)	面料	N	≥140	裤后裆缝：330	符合
		里料	N	≥80	裤后裆缝：210	符合
7	燃烧性能 (灰色梭织面料)	燃烧等级（洗前）	/	/	/	/
		燃烧等级（洗后）	/	/	/	/
8	胀破强力 (灰色梭织面料)		/	/	/	/
9	顶破强力 (灰色梭织面料)		/	/	/	/
10	起毛起球 (灰色梭织面料)		级	≥3-4	4-5	符合
11	接缝处纱线滑移 (灰拼藏青色上衣)		mm	≤6	袖缝：（面料： 2；里料：5）	符合
12	接缝处纱线滑移 (灰拼藏青色裤子)		mm	≤6	下裆缝：面料：3	符合
13	婴幼儿及儿童服装的绳带要求 (灰拼藏青色上衣)		/	符合标准规定	符合标准规定	符合
14	婴幼儿及儿童服装的绳带要求 (灰拼藏青色裤子)		/	符合标准规定	符合标准规定	符合
15	锐利尖端与锐利边缘 (灰拼藏青色上衣)		/	不应存在	不存在	符合
16	锐利尖端与锐利边缘 (灰拼藏青色裤子)		/	不应存在	不存在	符合
17	断裂强力 (灰色梭织面料)	经向	N	≥200	730	符合
		纬向	N	≥200	870	符合
18	异味 (灰拼藏青色上衣)		/	无	无	符合
19	异味 (灰拼藏青色裤子)		/	无	无	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028296

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
20	pH值 (灰色梭织面料)		/	4.0~8.5	4.7	符合
21	pH值 (红色梭织配料)		/	4.0~8.5	5.7	符合
22	pH值 (藏青色梭织配料)		/	4.0~8.5	6.1	符合
23	pH值 (灰色梭织里料)		/	4.0~8.5	6.4	符合
24	甲醛含量 (灰色梭织面料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
25	甲醛含量 (红色梭织配料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
26	甲醛含量 (藏青色梭织配料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
27	甲醛含量 (灰色梭织里料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
28	可分解致癌芳香胺染料 (灰色梭织面料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
29	可分解致癌芳香胺染料 (红色梭织配料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
30	可分解致癌芳香胺染料 (藏青色梭织配料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
31	可分解致癌芳香胺染料 (灰色梭织里料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
32	耐水色牢度 (灰色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
33	耐水色牢度 (红色梭织配料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
34	耐水色牢度 (藏青色梭织配料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
35	耐水色牢度 (灰色梭织里料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028296

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
36	耐酸汗渍色牢度 (灰色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
37	耐酸汗渍色牢度 (红色梭织配料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
38	耐酸汗渍色牢度 (藏青色梭织配料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
39	耐酸汗渍色牢度 (灰色梭织里料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
40	耐碱汗渍色牢度 (灰色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
41	耐碱汗渍色牢度 (红色梭织配料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	3-4	符合
42	耐碱汗渍色牢度 (藏青色梭织配料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
43	耐碱汗渍色牢度 (灰色梭织里料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
44	耐摩擦色牢度 (灰色梭织面料)	干摩[经向]	级	≥3-4	4	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合

样品编号:26W028296

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
45	耐摩擦色牢度 (红色梭织配料)	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合
46	耐摩擦色牢度 (藏青色梭织配料)	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合
47	耐摩擦色牢度 (灰色梭织里料)	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合
48	耐皂洗色牢度 (灰色梭织面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
49	耐皂洗色牢度 (灰色梭织里料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
50	耐光、汗复合色牢度 (灰色梭织面料)	酸性	/	/	4	/
		碱性	/	/	4	/
备注：1. 断裂强力:样品少 2. pH值萃取介质为氯化钾溶液。 3. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 4. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 5. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。						
以下空白。						

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

按照GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种致癌芳香胺

检测结果如下:

序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)	序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出	14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出	15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出	16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	