

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W028298

第 1 页 共 5 页



检 测 报 告

样品名称	学生校服（红色内胆）		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	徐汇区汇师小学		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海乔安服饰有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 红色内胆		委托样品送到日期	2026-08-10
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB 18401-2010 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-08-10 至		2026-08-14	
检测结论	所检项目符合标准GB/T 31888-2015要求。详见检测结果汇总表 (盖章) 签发日期 2026-08-14			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

乔丹

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028298

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量 (红色摇粒绒面料)		%	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
2	接缝强力 (成衣)	面料	N	≥140	后袖窿缝：310	符合
		里料	N	/	/	/
3	燃烧性能 (红色摇粒绒面料)	燃烧状态	/	/	/	/
		燃烧等级（洗前）	/	/	/	/
		燃烧等级（洗后）	/	/	/	/
4	胀破强力 (红色摇粒绒面料)		kPa	/	/	/
5	顶破强力 (红色摇粒绒面料)		N	/	/	/
6	起毛起球 (红色摇粒绒面料)		级	/	/	/
7	接缝处纱线滑移 (成衣)		mm	/	/	/
8	婴幼儿及儿童服装的绳带要求 (成衣)		/	符合标准规定	符合标准规定	符合
9	锐利尖端与锐利边缘 (成衣)		/	不应存在	不存在	符合
10	断裂强力 (红色摇粒绒面料)	经向	N	/	/	/
		纬向	N	/	/	/
		纵向	N	/	/	/
		横向	N	/	/	/
11	异味 (成衣)		/	无	无	符合
12	pH值 (红色摇粒绒面料)		/	4.0~8.5	6.3	符合
13	甲醛含量 (红色摇粒绒面料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
14	可分解致癌芳香胺染料 (红色摇粒绒面料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第4页)	符合
15	耐水色牢度 (红色摇粒绒面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
16	耐酸汗渍色牢度 (红色摇粒绒面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W028298

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
17	耐碱汗渍色牢度 (红色摇粒绒面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
18	耐摩擦色牢度 (红色摇粒绒面料)	干摩[直向]	级	≥3-4	4	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	4	符合
19	耐皂洗色牢度 (红色摇粒绒面料)	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
20	耐光色牢度 (红色摇粒绒面料)		级	/	/	/
21	耐光、汗复合色牢度 (红色摇粒绒面料)	酸性	级	/	/	/
		碱性	级	/	/	/
备注： 1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。 2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。						
以下空白。						

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

按照GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种致癌芳香胺

检测结果如下:

序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)	序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出	14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出	15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出	16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	